

Beschichtung von Balkonen, Terrassen, Laubengängen,....

Beschichtung: **Sealoflex® Wearcoat System**

Farbtöne:

Wearcoat:

Transparent,
Grün, Braun, Weiß, Terrakotta, Schiefergrau, Ziegelrot,
und Anthrazit

Spezial Quarzsand

- 5 farbig melierte effektvolle Mischungen für transparent
- oder einfarbig für farbigen Quarzsand

Deco Chips

- sechs Standardfarben

Verwendung:

Auf abtrocknenden Flächen mit mind. leichtem Gefälle

Vorbemerkungen:

Den Ausführungen der Sanierungsarbeiten mit Sealoflex® liegt die entsprechende Verarbeitungsanleitung der Firma Sealoflex Dichtungssysteme GmbH, Rugenberger Str.2a, 25474 Ellerbek, zugrunde.

Die jeweiligen Materialverbrauchsmengen sind Durchschnittsangaben, die vom Bieter unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu überprüfen und ggf. zu korrigieren sind.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind :

- Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes.
- Die Flachdachrichtlinien (jedoch Nachweis der Verwendbarkeit durch das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-6308/4676, inklusive der dort geforderten bzw. zugelassenen Materialeigenschaften und Parameter).
- VOB Teil B und C.
- Verlegerichtlinien des genannten Herstellers.
- Die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Wärmeschutzverordnung.
- Alle relevanten DIN-Normen.
- Die in der Ausarbeitung enthaltenen Massen sind auf der Baustelle zu überprüfen.
- Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmass mit dem Auftraggeber.
- Die Dachabdichtung ist so auszuführen, dass bei Arbeitsunterbrechung ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Dachaufbau verhindert wird.
- Bedenken gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer sind dem Auftraggeber unverzüglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten, schriftlich mitzuteilen. Dem Bieter wird empfohlen, vor Angebotsabgabe das Objekt zu besichtigen.
- Falls bei den Ausführungsarbeiten Änderungen oder Sonderarbeiten erforderlich werden, die nicht erfasst sind, sind diese im Einzelnen vor Ausführung anzuzeigen und anschließend gesondert zu verrechnen.

LV - Vorschlag für :

Projekt / BV:

Bauherr:

Gebäudehöhe: m

Dachform/-neigung:

Sonstiges:

Pos.	ca. Menge	Leistung	EP.	GP.
------	-----------	----------	-----	-----

**Falls eine Abdichtung benötigt wird,
empfehlen wir das Sealoflex oder Sealoflex Plus
System.**

Vorbereitungsarbeiten

Wearcoat-Quarzand/Deco Chips System

1.	m ²	<p>Oberfläche vorbereiten und primern, Fläche mittels Besen oder bei stark verschmutzten Oberflächen mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Nicht haftende, bzw. lose oder abblätternde Teile, Anstriche, Öle, Fette, Zementschlämme und andere haftmindernde Verunreinigungen entfernen. Eventuelle Algen, Pilze, oder artverwandte Ablagerungen auf der Oberflächen müssen vor der Beschichtung wirksam und anhaltend mit Sealoflex Algenex (oder Chlorbleichlauge mit mind. 12% aktiven Chlor) entfernt werden.</p> <p>Glatte Oberflächen (Silikon, PVC, Edelstahl etc.) durch Anschleifen oder Strahlen aufrauen. Größere Unebenheiten mit einer selbstnivellierenden Ausgleichsmasse beseitigen. Kleinere Unebenheiten oder Gewebestöße mit der Grundierungs- und Spachtelmasse Sealoflex Topcoat G-850 ausgleichen, um eine Möglichst ebene Fläche zu erhalten.</p> <p>Den gesamten Untergrund trocknen lassen, anschließend mit Sealobond Primer grundieren (Verbrauch ca. 0,2 l/m²).</p> <p>Trocknungszeit des Primers ca. 30 min, je nach Witterung.</p>		
----	----------------	---	--	--

EP..... GP.....

Nettogesamtsumme	=	€
zzgl. 19% MwSt.	=	€ -----
Bruttogesamtsumme	=	€ =====

Alle Angaben in diesem LV entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Falle ausgeschlossen.

.....,den.....2007

.....
(Stempel & rechtsverbindliche Unterschrift)